DEDALO Srl
Laboratorio di Ricerche ed Analisi

36071 - ARZIGNANO (Vicenza) - Via Vespucci, 7
Tel. 0444/452144 - Fax 0444/452155
email: info@dedalab.com
url: http://www.dedalab.com

Codice fiscale e Partita IVA n.00894730241
Iscriz R.E.A. n.204688
Cap.Soc. € 10.400,00 i.v.

Spett.le
NEW PEL COMPANY S.P.A.
Viale Vicenza, 56 C.P. 43
ARZIGNANO
36071 VI

Rapporto di prova N° Q02226

Descrizione del campione

Ricevimento/Ordination date	30/04/2013
Descrizione del campione/Sample description	CUOIO - Art PANDA
Colore/Color	NERO 168
Data campionamento/Sampling date	07/05/2013
Campionato da/Sampling by	Committente
Data fine analisi/Ending analysis date	08/05/2013

Descrizione Parametro	Um	Valore	Metodo
Cigarette Test	giudizio	NI/0 - Vedasi tabella allegata	BS 5852:2006: 2006
Match test (Butane Flame)	giudizio	NI/1 - Vedasi tabella allegata (See Annex)	BS 5852:2006: 2006

Responsabile delle Prove — **Direttore del Laboratorio**

Data 08/05/2013 — Dr. Giuseppe Rizzo — Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto (DDRUPVV n. 24/2012) per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.

DEDALO Srl
Laboratorio di Ricerche ed Analisi

Rapporto di prova N° Q02226

ALLEGATO PROVE AL FUOCO

Condizionamento del campione : in ambiente a 22 °C ± 5 - UR % 50 ± 20
(*Sample Conditioning : in air at 22 °C ± 5 - UR % 50 ± 20*)

British Standard n° :			BS 5852 Part I (1979)		
Sorgente di ignizione usata *(Ignition Source used)*			N° 0 : **CIGARETTE TEST** Sezione 4 : imbottitura PU ignifuga dens. 30 g/dm^3 (*Section 4 : padding PU flameproof dens. 30 g/dm^3)*		
N°	Posizione *(Position)*	Sorgente ignizione *(Ignition source)* (min)	TEMPO DI ESTINZIONE (*EXTINCTION TIME*) Fiamma e/o fumi *(Flame and/or smoke)* (< 60min)	DIMENSIONE DEL DANNO *(DAMAGE DIMENSION)* Imbottitura (padding) (< 100mm)	RISULTATI *(RESULTS)* (Ignizione/ Non Ignizione) *(Ignition/ No Ignition)*
0	Seduta / schienale *(Sitting / back)*	17.00 Consumata	Né ignizione gassosa né combustione progressiva *(No gas ignition and no progressive smouldering)*		No Ignition/0
0	Seduta / schienale *(Sitting / back)*	16.00 Consumata	Né ignizione gassosa né combustione progressiva *(No gas ignition and no progressive smouldering)*		No Ignition/0

Direttore del Laboratorio

Data 08/05/2013

Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto (DDRUPVV n. 24/2012) per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.

DEDALO Srl
Laboratorio di Ricerche ed Analisi

Rapporto di prova N° Q02226

British Standard n°:	BS 5852 Part II (1979)
Sorgente di ignizione usata *(Ignition Source used)*	N° 1 : **MATCH TEST** Sezione 4 : imbottitura PU ignifuga dens. 30 g/dm^3 (*Section 4 : padding PU flameproof dens. 30 g/dm^3)*

N°	Posizione *(Position)*	Sorgente ignizione *(Ignition source)*	TEMPO DI ESTINZIONE DELLA FIAMMA (FLAME *EXTINCTION TIME*) (<120 sec)	TEMPO DI INCANDENSCIENZA, FUMI O GOCCIOLAMENTO *(Amount of heat, smoke or glowing)* (< 15min)	DIMENSIONE DEL DANNO *(DAMAGE DIMENSION)* IMBOTTITURA (Padding) (< 100mm)	RISULTATI *(RESULTS)* (Ignizione/ Non Ignizione) *(Ignition/ No Ignition)*
	U.M.	(sec)	(sec)	(sec)	(mm)	
1	Seduta / schienale *(Sitting / back)*	20	0	0	0	No Ignition/1
2	Seduta / schienale *(Sitting / back)*	20	0	0	0	No Ignition/1

Direttore del Laboratorio

Data 08/05/2013

Dr. Renzo Padovan EurChem

- Laboratorio inserito al n. 11 dell'Elenco della Regione Veneto (DDRUPVV n. 24/2012) per l'analisi di autocontrollo degli alimenti
- I dati analitici sopraesposti si riferiscono al solo campione presentato in laboratorio.
- E' vietata la riproduzione parziale del presente Rapporto di prova.