



GRUPPO MASTROTTO

dumaSEDE OPERATIVA
SALES MANAGEMENT36071 ARZIGNANO (VICENZA) – ITALIA
ZONA INDUSTRIALE – VIA DELLA TECNICA, 78
PH +39 0444 621 600 r.a.
FAX +39 0444 621 601 – 602 SALES DEPT.
www.dumaleather.com
info@dumaleather.com

AUTOMOTIVE DIVISION

36071 ARZIGNANO (VICENZA) – ITALIA
ZONA INDUSTRIALE – VIA DELLA CONCIA, 156
PH +39 0444 621 500 r.a.
FAX +39 0444 621 501

SEDE LEGALE

GRUPPO MASTROTTO SPA

36071 ARZIGNANO (VICENZA) – ITALIA
ZONA INDUSTRIALE – QUARTA STRADA, 7
PH +39 0444 621 000 r.a.
FAX +39 0444 621 001 FINANCIAL DEPT.

www.mastrotto.com

CAPITALE SOCIALE euro 30.990.000,00 I.V.
R.E.A. di VICENZA n° 262197
REGISTRO IMPRESE VICENZA N° 02629600244
CODICE FISCALE / PARTITA IVA IT 02629600244
MECCANOGRAFICO VI-045646**ATLANTIC**Materiale Grezzo/Raw Material : Europeo/ European
Superficie Media/Average Size : 5,0 sqmt /5,0 sqmt

CARATTERISTICHE/PROPERTY	METODO DI PROVA/ TEST METHOD	RICHIESTE/REQUIREMENT
1. Spessore <i>Thickness</i>	ISO 2589	1,2 -1,4 mm
2. Resistenza alla luce artificiale (Xenotest) <i>Colour fastness to artificial light (Xenotest)</i> -(72 ore/ 72 hours)	EN ISO 105B02	≥ 5 scala dei blu/blue scale
3. Resistenza allo Sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i> N° 500 cicli secco/ <i>dry rubs</i> N° 250 cicli umido/ <i>wet rubs</i> N° 80 sudore alcalino/ <i>perspiration rubs</i>	EN ISO 11640 EN ISO 11640 EN ISO 11641	≥ 4 scala de grigi/grey scale ≥ 3/4 scala dei grigi/grey scale ≥ 3/4 scala dei grigi/grey scale
4. Adesione della Rifinitone <i>Finish Adhesion</i>	EN ISO 11644	≥ 2 N/10 mm
5. Flessioni <i>Flexing Endurance</i> (dopo 50.000 cicli/ <i>after 50.000 cycles</i>)	EN ISO 5402	Nessuna rottura/ <i>No cracks</i>
6. Strappo <i>Tear Strenght</i>	ISO 3377-1	≥ 20 N
7. Comportamento al Fuoco <i>Burning behaviour</i>	IMO RES A652(16)	Passa/Pass

Approvato dal/Approved by
Laboratorio/Laboratory